

Автономная некоммерческая организация
«Сертификационный центр «ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары»
(АНО СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»)

ИНН 7602025421, КПП 760201001, ОГРН 1027600516350

Адрес: 150044, РОССИЯ, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.16, стр.76

Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, а/я 1392

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ИЦ)

Адрес места осуществления деятельности: 150044, РОССИЯ, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина роща 16, стр. 76 Телефон (4852) 58-15-90 E-mail: okulikova@yartestlcp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам испытаний

Продукция	Система лакокрасочного покрытия: <ul style="list-style-type: none">• Полиэфирный грунт, толщина сухой пленки (5±2) мкм• Полиэфирная эмаль, толщина сухой пленки (18±2) мкм Общая толщина системы покрытия – 23-27 мкм. Покрытие нанесено на оцинкованный прокат марки 08пс Щелочной обезжиривающий препарат Препарат конверсии на основе Cr ⁶⁺
Заказчик	ООО «ПАЛИТРА», 199155, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ остров Декабристов, ул. Уральская, д. 2, стр. 1, пом. 12-Н, офис №4 ИНН: 7841072535
Цель испытаний	Определение устойчивости защитных и декоративных свойств системы лакокрасочного покрытия в условиях эксплуатации открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ1) и установление предполагаемого срока службы в заданных условиях эксплуатации.
Методы испытаний	Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 9.401-2018 «ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов» по методу 6 (УХЛ1, тип атмосферы II).
Заключение	<u>Предполагаемый срок службы</u> полимерного покрытия проката производства ООО «ПАЛИТРА» на основе полиэфирной эмали и полиэфирной грунтовки, общей толщиной 23-27 мкм, в условиях открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (УХЛ1, <u>тип атмосферы II</u>) с сохранностью защитных свойств (АЗ) не более балла 0 и декоративных свойств (АД) не более балла 3 составляет – <u>не менее 10 лет</u> .
Протокол испытаний	№ 44-ИЦ-2023 от 15 июня 2023 г. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21ТБ07 Настоящий Протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытанию.
Срок действия	5 лет

Руководитель Испытательного центра
АНО СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»



О.А. Куликова