

Автономная некоммерческая организация
«Сертификационный центр «ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары»
(АНО СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»)

ИНН 7602025421, КПП 760201001, ОГРН 1027600516350

Адрес: 150044, РОССИЯ, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.16, стр.76

Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, а/я 1392

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ИЦ)

Адрес места осуществления деятельности: 150044, РОССИЯ, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина роща 16, стр. 76 Телефон (4852) 58-15-90 E-mail: okulikova@yartestlkr.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам ускоренных климатических испытаний

Продукция	Система покрытия: <ul style="list-style-type: none">Полиуретановый грунт – 1 слой, толщина слоя 23 мкм. Режим сушки: при температуре 232°C – 0,5 мин.Полиуретановая эмаль RAL 3018 - 1 слой, толщина слоя 25 мкм. Режим сушки: при температуре 249°C – 0,5 мин. Общая толщина покрытия (50±4) мкм. Полимерное покрытие нанесено на окрасочно-сушильной линии ООО «ПАЛИТРА» вальковым методом на предварительно подготовленный (обезжиривание и конверсионная обработка) оцинкованный прокат.
Заказчик	ООО «ПАЛИТРА», 199155, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ остров Декабристов, ул. Уральская, д. 2, стр. 1, пом. 12-Н, офис №4
Цель испытаний	Определение устойчивости защитных и декоративных свойств системы лакокрасочного покрытия в условиях эксплуатации открытой атмосферы макроклиматического района с умеренно-холодным и тропическим морским климатом (<u>OM1, тип атмосферы III</u>) и установление предполагаемого срока службы в заданных условиях эксплуатации.
Методы испытаний	Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 9.401 по методу 10 (<u>OM1, тип атмосферы III</u>)
Заключение	<u>Предполагаемый срок службы</u> полимерного покрытия проката на основе полиуретановой эмали RAL 3018 и полиуретанового грунта, нанесенного на окрасочно-сушильной линии ООО «ПАЛИТРА», в условиях эксплуатации открытой атмосферы макроклиматического района с умеренно-холодным морским и тропическим морским климатом (<u>OM1, тип атмосферы III</u>) составляет: с сохранностью защитных свойств (АЗ) не более балла 2 – <u>не менее 10 лет</u> с сохранностью декоративных свойств (АД) не более балла 3 - <u>7 лет</u>
Протокол испытаний	№ 65-ИЦ-2024 от 08.07.2024 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21ТБ07 Настоящий Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.
Срок действия	5 лет

Руководитель Испытательного центра
АНО «СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»

М.П.



О.А. Куликова