

Автономная некоммерческая организация
«Сертификационный центр «ЯрТЕСТ лакокрасочной продукции и тары»
(АНО СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»)

ИНН 7602025421, КПП 760201001, ОГРН 1027600516350

Адрес: 150044, РОССИЯ, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д.16, стр.76

Почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, а/я 1392

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ИЦ)

Адрес места осуществления деятельности: 150044, РОССИЯ, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Полушкина роща 16, стр. 76 Телефон (4852) 58-15-90 E-mail: okulikova@yartestlcp.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам ускоренных климатических испытаний

Продукция	Система покрытия: <ul style="list-style-type: none">• Грунт полиуретановый – 1 слой, толщина слоя (15±2) мкм. Режим сушки: при температуре (232)°С – 0,5 мин.• Эмаль полиуретановая RAL 9003 - 1 слой, толщина слоя (25±2) мкм. Режим сушки: при температуре (254)°С – 0,5 мин. Общая толщина покрытия (40±4) мкм. Полимерное покрытие нанесено на окрасочно-сушильной линии ООО «ПАЛИТРА» валковым методом на предварительно подготовленный (обезжиривание и конверсионная обработка) оцинкованный прокат.
Заказчик	ООО «ПАЛИТРА», 199155, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ остров Декабристов, ул. Уральская, д. 2, стр. 1, пом. 12-Н, офис №4
Цель испытаний	Определение устойчивости защитных и декоративных свойств системы лакокрасочного покрытия в условиях эксплуатации открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного климата (<u>УХЛ1, тип атмосферы II</u>) и установление предполагаемого срока службы в заданных условиях эксплуатации.
Методы испытаний	Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 9.401 по методу 6 (<u>УХЛ1, тип атмосферы II</u>)
Заключение	<u>Предполагаемый срок службы</u> системы лакокрасочного покрытия на основе полиуретанового грунта и полиуретановой эмали RAL 9003, нанесенного на окрасочно-сушильной линии ООО «ПАЛИТРА», в условиях эксплуатации открытой промышленной атмосферы умеренно-холодного (<u>УХЛ1, тип атмосферы II</u>) климата с сохранностью защитных свойств (АЗ) не более балла 0 и декоративных свойств (АД) не более балла 3 составляет <u>не менее 10 лет.</u>
Протокол испытаний	№ 60-ИЦ-2024 от 28.06.2024 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21ТБ07 Настоящий Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию.
Срок действия	5 лет

Руководитель Испытательного центра
АНО «СЦ «ЯрТЕСТ ЛКП и тары»

М.П.



О.А. Куликова